


ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

Acrilato de Butilo



SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
160200GR	FEBRERO, 2020	SEPTIEMBRE, 2023	2

PROPIEDAD	EQUIPO A UTILIZAR	MÉTODO DE ANALISIS	TIPO DE PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
PESO ESPECÍFICO 20/20°C	DENSÍMETRO	MCA-02	CRÍTICO	0.894 – 0.904
PUREZA (%PESO)	CROMATÓGRAFO DE GASES	MCA-02	CRÍTICO	99.50 MÍNIMO
HUMEDAD POR K.F. (%PESO)	KARL FISCHER	MCA-02	CRÍTICO	0.05 MÁXIMO
APARIENCIA	VISUAL	MCA-02	CRÍTICO	LÍQUIDO LIMPIO TRANSPARENTE
INHIBIDOR (MEHQ), ppm	-	ORIGEN	ORIGEN	10 – 20
ACIDEZ COMO ACIDO ACRILICO, %	-	ORIGEN	ORIGEN	0 – 0.01
COLOR, Pt-CO	COLORIMETRO	MCA-02	CRÍTICO	10 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del Cliente