

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

ÁCIDO ESTEARÍCO TP

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
ACIESTTP	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	ORIGEN	HOJUELAS O BEADS
ÍNDICE DE YODO, g I ₂ /100g	ORIGEN	0.5 MÁXIMO
ÍNDICE DE ACIDEZ, mg KOH/g	ORIGEN	207 - 211
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN, mg KOH/g	ORIGEN	208 - 212
COLOR, HAZEN	ORIGEN	60 MÁXIMO
PUNTO DE FUSIÓN, °C	ORIGEN	53 - 57
HUMEDAD, %	ORIGEN	0.2 MÁXIMO
COMPOSICIÓN DE ACIDOS GRASOS		
C12 + C14, %	ORIGEN	1.5 MÁXIMO
C16, %	ORIGEN	52 – 59
C18, %	ORIGEN	40 - 44
OTROS, %	ORIGEN	1.0 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente