

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

PEG 1450

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
CANPEG1450USP- S25	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
METALES PESADOS, ppm	ORIGEN	5 MÁXIMO
ÍNDICE DE HIDRÓXILO, % mg KOH/g	ORIGEN	72 - 82
PESO MOLECULAR, g/mol	ORIGEN	1360 - 1560
CENIZAS SULFATADAS, %p	ORIGEN	0.10 MÁXIMO
DIOXANA, ppm	ORIGEN	10 MÍNIMO
pH al 5%, ADM	ORIGEN	5 - 7
VISCOSIDAD, 98, 9°C +/- 0.3°C, cSt	ORIGEN	25 - 32
HUMEDAD, %	ORIGEN	1.0 MÁXIMO
SOXIDO DE ETILENO RESIDUAL, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
COLOR APHA, a 25% (EN SOLUCIÓN ACUOSA)	ORIGEN	30 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente