

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

PEG 4000

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
CANPEG4000	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
AGUA, %p	ORIGEN	1.0 MÁXIMO
ÍNDICE DE HIDROXILO mg KOH/g	ORIGEN	25.5 – 31.0
ÍNDICE DE ACIDEZ mg KOH/g	ORIGEN	0.5 MÁXIMO
PESO MOLECULAR PROMEDIO g/mol	ORIGEN	3600 - 4400
OXIDO DE ETILENO LIBRE, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
DIOXANA, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
COLOR Pt-Co, 60°C	ORIGEN	70 MÁXIMO
METALES PESADOS, ppm	ORIGEN	5 MÁXIMO
RESIDUOS DE IGNICION, %p	ORIGEN	0.1 MÁXIMO
pH, 5% p/p, ACUOSO, 25°C	ORIGEN	5.0 – 7.3
VISCOSIDAD, 98, 9°C +/- 0.3°C cSt	ORIGEN	110 - 158



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico

FEBRERO 2020



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente
Carr. Teoloyucan-Huehuetoca 259, Barrio de Santa
María Caliacac, Teoloyucan, Edo. de México.

F-CA-17

