

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

PEG 8000

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
CANPEG8000-S25	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
NUMERO DE HIDROXILO mg KOH/g	ORIGEN	12.47 – 16.03
PESO MOLECULAR	ORIGEN	7,000 – 9,000
APARIENCIA	ORIGEN	SOLIDO BLANCO, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA
TOTALIDAD Y COLOR DE LA SOLUCIÓN	ORIGEN	LÍQUIDO LIGERAMENTE TURBIO
VISCOSIDAD a 210°F, cSt	ORIGEN	470 - 900
pH	ORIGEN	4.5 – 7.5
RESIDUOS DE IGNICION, %	ORIGEN	0.1 MÁXIMO
OXIDO DE ETILENO LIBRE, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
1,4 DIOXANO RESIDUAL, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
CONTENIDO DE MEG/DEG, %	ORIGEN	0.25 MÁXIMO
HUMEDAD, %	ORIGEN	0.24 MÁXIMO
COLOR, APHA	ORIGEN	50 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente