

DM-FLUID-A-6cs

Líquido de Dimetil silicona

Líquido de dimetil silicona

■ Características y ventajas · Silicona no volátil

- Baja viscosidad y fácil manejo
- Distribución estrecha de pesos moleculares
- Repelente al agua
- Esparcir fácilmente y textura suave

■ Aplicaciones

- Cuidado de la piel
- Cuidado del cabello
- Maquillaje
- Protector solar


■ Porcentaje de uso

0.1 -50 %

■ Nombre INCI

DIMETICONA

■ Estructura



■ Características

Propiedades	Unidad	Valores	Método / condición estándar
Apariencia (color)	—	Incoloro	Observación visual
Apariencia (transparencia)	—	Transparente	Observación visual
Apariencia (textura)	—	Líquido	Observación visual
Porcentaje de materia prima activa	%	100	Analizador de partículas
Viscosidad	mms ² /s	6	Viscosímetro Cannon Fenske
Gravedad específica	—	0.93	Densímetro
índice de refracción	—	1.397	Refractómetro

(Valores no especificados)

DM-FLUID-A-6CS



■ **Procesamiento (Como usar)** El producto esta listo para usar.

■ **Embalaje** Lata de 16kg, bidón de 180 kg

■ **Almacenamiento** Los productos de silicona pueden deteriorarse cuando entran en contacto con el calor, luz, ácidos alcalinos, etc.
Asegúrese de sellar herméticamente y almacenar en un lugar fresco y oscuro, lejos del calor y las llamas.

■ **Seguridad** Por favor consulte nuestra MSDS.

Advertencia a los usuarios

•No se puede confiar en que los datos y la información presentados en este documento representen valores estándar, Shin-Etsu se reserva el derecho de cambiar dichos datos e información, en su totalidad o en parte, en este documento, incluidos los estándares y especificaciones de rendimiento del producto, sin previo aviso.

•Los usuarios son los únicos responsables de realizar pruebas preliminares para determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.

Las declaraciones relativas a los usos posibles o sugeridos que se hacen en este documento no se pueden considerar ni interpretar como una garantía de no infracción de patente

• Los productos de silicona descritos en este documento han sido diseñados, fabricados y desarrollados únicamente para uso industrial general únicamente; dichos productos de silicona no están diseñados, destinados a ser utilizados o adecuados para fines médicos, quirúrgicos u otros fines particulares. Los usuarios tienen la responsabilidad y obligación exclusiva de determinar la idoneidad de los productos de silicona aquí descritos para cualquier aplicación, realizar pruebas preliminares y confirmar la seguridad de dichos productos para su uso.

•Los usuarios nunca deben utilizar los productos de silicona descritos en este documento con el fin de implantarlos en el cuerpo humano y/o inyección en humanos.

•Los usuarios son los únicos responsables de exportar o importar los productos de silicona descritos en este documento y de cumplir con todas las leyes, reglamentaciones y normas aplicables relacionadas con el uso de dichos productos. Shin-Etsu recomienda verificar las leyes, reglamentos y normas de cada país pertinente con anticipación, al exportar o importar, y antes de usar los productos.

•Pónganse en contacto con Shin-Etsu antes de reproducir cualquier parte de este documento.

<http://www.silicone.jp/e/>