


ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL

PEG 400

SKU DEL PRODUCTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE VERSIÓN
PLURACOLE400	MAYO, 2022	MAYO, 2025	0

PROPIEDAD	MÉTODO de ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN
NUMERO DE HIDROXILO mg KOH/g	ORIGEN	267.1 – 295.3
PESO MOLECULAR	ORIGEN	380 - 420
APARIENCIA	ORIGEN	LÍQUIDO CLARO A LIGERAMENTE TURBIO
TOTALIDAD Y COLOR DE LA SOLUCION	ORIGEN	LÍQUIDO TRANSPARENTE
VISCOSIDAD, cSt	ORIGEN	6.8 – 8.0
pH	ORIGEN	4.5 – 7.5
RESIDUOS DE IGNICION, %	ORIGEN	0.1 MÁXIMO
OXIDO DE ETILENO LIBRE, ppm	ORIGEN	10 MÁXIMO
1,4 DIOXANO RESIDUO	ORIGEN	10 MÁXIMO
CONTENIDO DE MEG/DEG, ppm	ORIGEN	0.25 MÁXIMO
HUMEDAD, %	ORIGEN	0.20 MÁXIMO
COLOR	ORIGEN	25 MÁXIMO



REVISÓ
Ing. Ximena Gpe. Ochoa Pérez
Servicio Técnico



APROBÓ
Ing. Guillermo Ortega Castañeda
Jefe de Requerimientos del cliente